

**CARACTERÍSTICAS**

- Monocomponente cola
- Resistência adesiva imediata: aperte sem prego ou parafuso
- Permite a fixação de materiais em superfícies irregulares (até 8 mm)
- Horizontal e vertical

APLICAÇÕES

- Madeira e plástico rodapés, ornamentos, frisos, calhas para cabos, peitoris, etc.
- Para superfícies absorventes e não absorventes.
- Verlijmen van ABS.
- Uso interior e exterior.

DADOS TÉCNICOS

Densidade (g/ml)	1.22
Consistência	Pasta
Tempo de cura	48 horas
Temperatura de trabalho	+10°C - +40°C
Resistência à temperatura	-20°C - +100°C
Conteúdo de matéria seca	60%
Força de tração madeira/madeira a 20°C (kg/cm²)	60
Prazo de validade do produto fechado	12 meses
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco e fresco a +5°C a +25°C. Manter longe da luz solar direta.

EMBALAGEM E COR

25 x cartucho 310ML/caixa - 1200 unidades/paleta
Bege

UTILIZAÇÃO**Preparação**

- Todas as superfícies devem estar secas, limpas, livres de pó e gorduras.
- Se necessário, desengordurar com Parasilico Cleaner, MEK, metanol, etanol.
- O usuário deve certificar-se de que o produto utilizado é adequado para a aplicação. Se necessário, contacte o nosso serviço técnico.

Aplicação

- Aplique o produto do cartucho/bolsa com uma pistola de calafetagem manual ou pneumática.
- Aplicar em cordões de 5 mm de diâmetro, no mínimo, até um máximo de 10 cm entre linhas paralelas.
- Pressione na superfície, retire, espere alguns minutos para evaporar. Este tempo pode ser alargado até unos minutos. Aplique novamente e pressione com força.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

- O objecto deve ser colado com precisão, pois o efeito da colagem é quase imediato.
- Na fixação de objectos pesados estes devem ser escorados enquanto cola seca a fim de eliminar possíveis deslizamentos.

Consumo

- 1 cordão de 5 mm largura = +/- 15 m por cartucho
- Base de junta < 7 cm de largura: 1 linha de cola.
- Base de junta > 7 cm de largura: 2 linhas de cola

Limpeza

- Com toluene.

SEGURANÇA

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

PONTOS DE ATENÇÃO

- Não é adequado para submersão permanente.
- Não é adequado para uso em plásticos.
- Não é adequado para poliestireno (XPS, EPS).

APROVAÇÃO TÉCNICA

- Classe francesa de emissão de COV A+



Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.