

**APLICAÇÕES**

- Adequado para trabalhos de renovação e construção nova.
- Paraband W Interior para a vedação hermética da junta de ligação da janela interior.
- A fita de fixação aplica um elevado nível de força adesiva a todos os tipos de caixilhos de janelas.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto	PES-PE-PES
Espessura: DIN 53855 (mm)	0.48
Resistência às intempéries e aos raios UV	3 meses
Valor sd	ca. 39 m (DIN 4108 T.3)
Resistência à água	> 3000 mm (DIN EN 20811)
Temperatura de trabalho	+5°C - +40°C
Resistência à temperatura	-40°C - +80°C
Peso: DIN 53854 (g/m²)	138
Força de rasgo: DIN 53 857 ao longo (N/5cm)	304
Força de rasgo: DIN 53 857 transversal (N/5cm)	50
Alongamento de rasgo: DIN 53 857 ao longo (%)	23
Alongamento de rasgo: DIN 53 857 transversal (%)	134
Difusão de vapor de água de densidade: EN 53 122 (g/m² x d)	0.96
Estanqueidade: EN 1026	An ≤ 0,1
Classe de reação ao fogo DIN4102-1	B2
Prazo de validade do produto fechado	12 meses
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco e fresco a +5°C a +25°C. Manter longe da luz solar direta.

EMBALAGEM E COR

Rosa
100 mm : 4 x rolo 30M/caixa - 192 unidades/paleta
150 mm : 2 x rolo 30M/caixa - 96 unidades/paleta
200 mm : 2 x rolo 30M/caixa - 96 unidades/paleta
250 mm : rolo 30m - 48 unidades/paleta
300 mm : rolo 30m - 48 unidades/paleta

UTILIZAÇÃO**Preparação**

- A superfície deve estar permanentemente seca, limpa e isenta de pó, pintura, partes soltas... e deve manter a sua pressão e forma. Verifique se a superfície está em conformidade com as normas e regulamentos técnicos aplicáveis.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

Limpeza

- O adesivo de resíduos pode ser removido com limpador Parasílico Cleaner. A pele pode ser limpa com água e sabão.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.