FICHA TÉCNICA

# PARABOND PANEL & DECORATION

## CARACTERÍSTICAS

- Adesivo
- Pronto a ser utilizado
- Permanentemente elástico
- Muito boa processabilidade
- Pode ser aplicado em superfícies secas e ligeiramente úmidas
- Elevada aderência inicial (‘high tack’)
- Extremamente resistente
- Capacidade de colagem extremamente
- Isento de solventes, isocianatos, água e ftalatos

## APLICAÇÕES

- Todas as ligações verticais de superfície completa, tais como: colagem de painéis de aço inoxidável em cozinhas comerciais, azulejos e painéis de parede, Elevações de cobertura com painéis de alumínio, Colar azulejos a azulejos e aço inoxidável...

| DADOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Tipo de produto | Polímero híbrido |
| Densidade (g/ml) | 1.69 |
| Número de componentes | 1 |
| Resistência à ruptura (N/mm²) | 1.40 (em faia) |
| Temperatura do substrato | +15°C - +35°C |
| Temperatura de trabalho | +5°C - +40°C |
| Resistência à temperatura | -40°C - +90°C |
| Sistema de cura | Reticulação à humidade atmosférica |
| Velocidade de cura a 23°C e 50% H.R. (mm, depois de 24h) | 2 |
| Tempo de formação da pela a 23°C e 50% H.R. (mín.) | 45 |
| Dureza Shore A: ISO 868 | 50 |
| Módulo de ruptura: ISO 8339 (N/mm²) | 1.1 |
| Alongamento à ruptura %: ISO 8339 | 100 |
| Conteúdo de matéria seca | ±100% |
| Prazo de validade do produto fechado | 12 meses |
| Condições de armazenamento | Armazenar em local seco e fresco a +5°C a +25°C. Manter longe da luz solar direta. |

## EMBALAGEM E COR

**balde 5kg - 60 unidades/palete**
Branco

## UTILIZAÇÃO

### Preparação

- Todas as superfícies devem estar secas, limpas, livres de pó e gorduras.
- Se necessário, desengordurar com Parasilico Cleaner, MEK, metanol, etanol.

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

**DL Chemicals nv**
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Última Atualização: 01-05-2024

- Usar em espaços bem ventilados. É importante garantir uma boa ventilação durante o processo de aplicação e cura do produto.
- Recomenda-se realizar testes em todas as superfícies.
- O usuário deve certificar-se de que o produto utilizado é adequado para a aplicação. Se necessário, contacte o nosso serviço técnico.
- Remova mecanicamente as irregularidades, como resíduos de adesivos antigos.

**Primários**

- Para superfícies altamente absorventes recomendamos o uso de Hybrid & PU Primer (transparente ou preto, tempo de secagem aprox. 15 min.).

**Aplicação**

- O produto pode ser aplicado directamente sobre a base preparada e distribuído uniformemente com pente para cola.
- Preste atenção no tempo de abertura da cola. Portanto, não aplique muita cola de uma só vez.
- Aplicar o material a ser colado na cola ainda úmida. Ele ainda pode ser corrigido neste ponto. Em seguida, pressionar para criar uma forte colagem em toda a superfície e/ou bater com um martelo de borracha.

**Consumo**

Consumo em colagem contínua:

- 600-800 g/m² com espátula tipo B3
- 750-1000 g/m² com espátula tipo B6
- 950-1000 g/m² com espátula tipo B11

**Limpeza**

- Qualquer excesso de cola libertado pelos bordos pode ser removido com uma espátula. Remover restos de cola não endurecidos com Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner ou Cleaning Wipes
- Depois de curar, remova mecanicamente.

## SEGURANÇA

Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais informações.

## PONTOS DE ATENÇÃO

- Não é adequado para submersão permanente.
- Não é adequado para uso em superfícies butiminous.
- Não é adequado para uso em PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Evite o contato com materiais que contenham plastificantes como betume, neoprene, EPDM, butil... pois podem causar perda de aderência ou descoloração.
- Não pode ser usado para aplicações em exteriores.

## APROVAÇÃO TÉCNICA

- Classe francesa de emissão de COV A+

Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda.



**DL Chemicals nv**
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Última Atualização: 01-05-2024