

**VLASTNOSTI**

- Vysoká príľnavosť.
- S vysoko kvalitnými živicami a špeciálnou zmesou aromatických rozpúšťadiel.
- Špeciálne vyvinuté pre vertikálne použitie na stavbách.
- Jednoduché nanášanie bez odkvapkávania.

APLIKÁCIE

- Lepenie vrstevnatých a laminovaných panelov, profilov z gumy a plastu, kože, dreva, dýhy, drevotriekových dosiek, korku, vláknoconentu, kovov, vzájomne a na seba.
- Ideálne pre vertikálne aplikácie.
- Vhodné len pre vnútorné použitie.

ŠPECIFIKÁCIE

Charakter produktu	Polychloroprén s pryskami vysokej kvality a špeciálnou zmesou aromaticky voľných rozpúšťadiel
Hustota (g/ml)	0.88
Konzistencia	Gel
Teplota spracovania	> +10°C
Teplotná odolnosť	-40°C - +70°C
Trvanlivosť neporušeného produktu	18 mesiacov
Skladovacie podmienky	Skladujte na suchom a chladivom mieste pri teplote +15°C až +25°C.

BALENIE A FARBA

12 x plechovka 750ML/box - 600 jednotky/paleta

Hnedá

2 x vedro 5L/box - 216 jednotky/paleta

Hnedá

NÁVOD NA POUŽITIE**príprava**

- Podklad musí byť pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty.
- V prípade potreby odmastite čistiacim prostriedkom Parasilico, MEK, alkoholom alebo etanolom.
- Používateľ by si mal sám skontrolovať vhodnosť výrobku pre svoju aplikáciu. V prípade potreby sa obráťte na náš technický servis.

Použit

- Lepidlo nanášajte pomocou štetca alebo zubatej špachtle.
- Rozotrite rovnomernú vrstvu na obe lepené časti.
- Nechajte rozpúšťadlá odparovať (približne 7 až 15 minút, podľa teploty a podkladu).
- Lepené prvky sa môžu spojiť, keď sa lepiaca vrstva už nelepí na prsty.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

- Upozornenie: Pevnosť lepidla je okamžitá a nevratná (po stlačení už nie je možné lepenie korigovať).
- Pevnosť lepidla sa stáva maximálnou po 48 až 72 hodinách.

Spotreba

200 - 350 g/m²

čistý

- Nehotový produkt je možné odstrániť acetonov.

ZABEZPEČENIE

Pre viac informácií pozrite bezpečnostný list na obale a bezpečnostný list pre ďalšie informácie.

POZOR

- Nevhodné pre polystyrén (XPS, EPS).
- Nie je vhodné na použitie na mäkkom PVC.

OPRÁVNENIA TECHNICKÉ OPRÁVNENIA A KVALITATÍVNE OZNAČENIA

- Francúzska emisná trieda VOC A+



Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôsobiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."