

**VLASTNOSTI**

- Vysoká odolnosť voči starnutiu
- Jednostranne samolepiace
- Kompatibilný so silikónom, tiokolom alebo inými spojovacími hmotami
- Odolnosť voči slanej vode, chemikáliám, mydlu a čistiacim prostriedkom
- Uzavreté bunky
- Bez ftalátov

APLIKÁCIE

- Vhodné pre hliníkové, PVC a drevené okná.

ŠPECIFIKÁCIE

Plná konečná pevnosť (hodiny)	0.033
Tlaková odolnosť: DIN 53577	30%: 0,05 N/mm ² 50%: 0,12 N/mm ² 70%: 0,25 N/mm ²
Priepustnosť vodnej pary pri hrúbke 2 mm: DIN 53122 (za 24 hodín)	1.8 g/m ²
Odolnosť voči trhaniu: DIN 53575	Dĺžka: 2,9 N/mm Priečny: 2,0 N/mm
Ťahové natiahnutie: DIN 53571	Dĺžka: 176% Priečny: 168%
Pochytenie vody	Na 7 dagen: 0,7%, na 28 dagen: 0,8% (DIN 53428)
Teplotná odolnosť	-80°C - +100°C
Trvanlivosť neporušeného produktu	12 mesiacov

BALENIE A FARBA

Sivá
9 x 2 mm : 26 x rolka 5X 20M/box - 650 jednotky/paleta
9 x 3 mm : 20 x rolka 5X 20M/box - 500 jednotky/paleta
9 x 4 mm : 16 x rolka 5X 20M/box - 400 jednotky/paleta
9 x 5 mm : 22 x rolka 5X 10M/box - 550 jednotky/paleta
15 x 3 mm : 12 x rolka 5X 20M/box - 300 jednotky/paleta
20 x 3 mm : 8 x rolka 5X 30M/box - 400 jednotky/paleta
30 x 5 mm : 32 x rolka 10M/box - 800 jednotky/paleta
40 x 3 mm : 4 x rolka 5X 30M/box - 120 jednotky/paleta

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."