

**VLASTNOSTI**

- Vysoká priľnavosť.
- Obojstranná samolepiaca montážna páska
- Lepidlo Mirofix je neutrálne a nepoškodzuje lak ani striebro zrkadla
- Chránené PE potiahnutou ochrannou fóliou z silikónového papiera
- Dobrá odolnosť voči vlhkosti a chemikáliám
- Veľmi vysoká odolnosť voči strihu
- Veľmi vysoká počiatočná priľnavosť
- Na oboch stranách potiahnuté tlakovo citlivým lepidlom na báze gumy

APLIKÁCIE

- Môže byť použitý ako lepidlo na zrkadlá bez pomoci pastových lepidiel.
- Veľmi dobrá priľnavosť k kovu, sklu, zrkadlu, HPL, fasádnym panelom, plastom,...
- Pripevňovanie držiakov, káblových spon, spätných zrkadiel, rámov, dekorácií,...
- Mirofix 3,2 x 12 mm je súčasťou systému Parabond Panel. Prispieva k počiatočnej priľnavosti fasádneho panela a zaručuje optimálnu hrúbku lepidla.

ŠPECIFIKÁCIE

Charakter produktu	PE pena so zatvorenými bunkami
Plná konečná pevnosť (hodiny)	24
180° odolnosť proti odtrhnutiu na nehrdzavejúcej oceli po 20 min. (FTM1): N/25mm	3,2mm: >17; 1,6mm: >20; 0,8mm: >15
Statická odolnosť voči strihu 25x25mm - 1KG na nehrdzavejúcej oceli (FTM8): hodiny	> 1000
Teplota spracovania	+15°C - +30°C
Teplotná odolnosť	-40°C - +70°C
Trvanlivosť neporušeného produktu	24 mesiacov

BALENIE A FARBA

Biela, Čierna
0,8 x 12 mm : 26 x rolka 66M/box - 650 jednotky/paleta
0,8 x 19 mm : 16 x rolka 66M/box - 400 jednotky/paleta
1,6 x 12 mm : 26 x rolka 33M/box - 650 jednotky/paleta
1,6 x 19 mm : 16 x rolka 33M/box - 400 jednotky/paleta
3,2 x 12 mm : 26 x rolka 33M/box - 624 jednotky/paleta
3,2 x 12 mm : 26 x rolka 33M/box - 624 jednotky/paleta
3,2 x 19 mm : 16 x rolka 33M/box - 384 jednotky/paleta

NÁVOD NA POUŽITIE**příprava**

- Podklad musí byť pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty.
- V prípade potreby odmastite čistiacim prostriedkom Parasilico, MEK, alkoholom alebo etanolom.
- Podklad musí byť rovný, aby bol zabezpečený úplný kontakt s páskou.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

Použit

ZRKADLO

- Mirofix nanášajte výlučne vertikálne a neprerušovane na zadnú stranu zrkadla.
- Pre správne umiestnenie a dĺžku pásky zohľadnite rozmery a hmotnosť zrkadla. Minimálne množstvo pásky: 40 cm² na 1 kg zrkadla, v pruhoch symetricky rozložených po celej ploche zrkadla.
- Pásku pevne pritlačte valčekom (minimálny tlak 2 kg na 25 mm).
- Odstráňte ochrannú fóliu a zrkadlo umiestnite, prípadne pomocou sacieho zariadenia. Na presné umiestnenie použite vidlicové bloky.
- Zrkadlo pevne pritlačte k stene v oblasti pásikov Mirofix. Po tomto kroku už nie je možné zrkadlo presunúť.
- Ťažké zrkadlá podoprite po dobu 24 hodín.

FASÁDNÝ PANEL

- Mirofix je súčasťou systému Parabond Panel. Všeobecné pokyny na montáž [nájdete v brožúre](#).
- Mirofix nanášajte výlučne vertikálne a neprerušovane na nosnú konštrukciu.
- Pre správne umiestnenie a dĺžku pásky zohľadnite rozmery nosníkov, rozmery panelov a potrebný priestor vedľa pásky pre lepidlo (min. 2 cm), aby pri pritlačení panelu lepidlo nevniklo medzi pásku a panel.
- Pásku pevne pritlačte valčekom (minimálny tlak 2 kg na 25 mm).
- Ochrannú fóliu odstráňte až po nanosení lepidla.
- Panel umiestnite pomocou sacieho zariadenia a prípadne vidlicových blokov, vzdialenostných podložiek alebo vodorovnej nastavovacej lišty. Akonáhle panel príde do kontaktu s páskou, už nie je možné jeho presunutie.
- Panel pevne pritlačte v oblasti pásikov Mirofix v predpísanom otvorenom čase lepidla.

POZOR

- Vždy nanášajte na rovný podklad. Nerovné povrchy (napr. škáry v obkladových stenách) môžu spôsobiť odlepenie pásky.
- Lepivá vrstva pásky je citlivá na tlak. Čím pevnejšie sa pritlačí, tým lepšia je príľnavosť.
- Nanášajte iba na čisté povrchy; nepoužívajte na prašných podkladoch, ako je omietka alebo neošetrený maltový povrch.
- Odporúča sa najskôr vykonať skúšku príľnavosti na každom podklade.
- Nepoužívajte na podkladoch obsahujúcich zmäkčovadlá (bitúmen, silikón).
- Na upevnenie zrkadiel väčších ako 70×70×0,4 cm použite Paracol Miroseal MS.

OPRÁVNENIA TECHNICKÉ OPRÁVNENIA A KVALITATÍVNE OZNAČENIA

Testované spoločnosťou SHR podľa BRL4101-7 a zahrnuté v certifikáte KOMO č. 21184/25 pre lepenie fasádnych panelov.



Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."