

**VLASTNOSTI**

- Vynikajúca UV odolnosť
- Veľmi pevná, samolepiaca a za studena vulkanizujúca tesniaca páska
- Pozostáva z podkladu zo zosilneného hliníka (PET/alu) na lepiacej strane z modifikovaného butylového kaučuku s ochrannou fóliou z jednostranne silikónovanej PP fólie
- Okamžitá priľnavosť. Priľnavosť sa časom posilňuje.
- Odolnosť voči vode, vzduchu a vodnej pare
- Veľmi vysoká teplotná odolnosť

APLIKÁCIE

- Vhodný na hydroizoláciu, vzduchotesnosť a parotesnosť priestorov medzi hrubými stavebnými prvkami alebo medzi hrubými stavebnými prvkami a fasádami.
- Tesnenie vzduchových kanálov vnútri aj vonku, svetlíky, potrubia, spoje v odkvapových žľaboch, hrebeňoch striech...
- Priľne na sklo, oceľ, betón, kameň, drevo, hliník...

ŠPECIFIKÁCIE

% Pretiahnutie pri pretrhnutí pozdĺžne/priečne: EN12311	≥ 10
Vodeodolnosť	Pass (EN 1928 + EN 1847)
Teplota spracovania	+5°C - +35°C
Teplotná odolnosť	-20°C - +80°C
Difúzny koeficient pary: ISO 15106 (μ)	≥ 230 000 (EN 1931)
Ťahová pevnosť podľa / cez: EN 12311-2 (N/mm²)	≥ 2
Odolnosť voči nárazu: EN 12691	≥ 300 mm
Ďalšia trhacia pevnosť podľa / popri: EN 12310-2	≥ 30 N
Adhézia slučky: ASTM D6195 (N)	≥ 33 N
Odolnosť voči odlupovaniu: ASTM D3330 (>24h) (180°)	≥ 11 N/10 mm
Trieda reakcie na oheň: EN11925-2 + EN13501-1	E
Trvanlivosť neporušeného produktu	24 mesiacov
Skladovacie podmienky	Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste <30°C. Skladovanie pri teplote >40°C môže viesť k ťažko odstrániteľnej ochrannej fólii.

BALENIE A FARBA

Sivá
50 x 0,8 mm : 12 x rolka 10M/box - 960 jednotky/paleta
75 x 0,8 mm : 8 x rolka 10M/box - 640 jednotky/paleta
100 x 0,8 mm : 6 x rolka 10M/box - 480 jednotky/paleta
150 x 0,8 mm : 4 x rolka 10M/box - 320 jednotky/paleta
200 x 0,8 mm : 3 x rolka 10M/box - 240 jednotky/paleta
300 x 0,8 mm : 2 x rolka 10M/box - 160 jednotky/paleta

NÁVOD NA POUŽITIE

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

príprava

- Podklad musí byť pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty.
- V prípade potreby odmastite čistiacim prostriedkom Parasilico, MEK, alkoholom alebo etanolom.
- Tvar pokrytej plochy musí zodpovedať pružnosti výrobku a jeho deformačným schopnostiam.
- Neaplikujte pri teplotách nižších ako 5°C, kvôli kondenzácii, ktorá sa môže objaviť na povrchu.

Primer

- Použitie základného náteru môže byť potrebné na veľmi pórovitých povrchoch, pri problémoch s prídržnosťou alebo v náročných podmienkach použitia.

Použití

- A Paraband BT-t a védőfólia eltávolítása után közvetlenül az aljzatra kell felvinni.
- Az érintkezési felületnek a kötés mindkét oldalán legalább 50 mm szélesnek kell lennie.
- A termék ragasztószilárdsága a felhordást követő első percekben jelentkezik, és 24 óra elteltével éri el maximumát.
- Két darab összekötéséhez legalább 25 mm átfedést kell biztosítani.
- A Paraband BT egyszerű lehúzással eltávolítható, és előkészítés nélkül azonnal egy másik szalaggal helyettesíthető. Az esetlegesen visszamaradó butil műanyag nyomok nem akadályozzák az új szalag felszerelését.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."