TECHNICKÝ LIST

REXON WOOD-FIX OUTDOOR



VLASTNOSTI

- Vysoká vodoodolnosť.
- Vysychá transparentne
- Výnimočná priľnavosť na tvrdé a mäkké drevo
- Biely drevený lepidlo D4

APLIKÁCIE

- Vhodné pre najbežnejšie druhy dreva a osobitne vhodné pre problematické druhy dreva ako buk, javor a bambus.
- Lepenie okenných rámov, vchodových dverí...
- Lepenie (tropického) dreva, papiera, kartónu a iných pórovitých materiálov.
- Vhodné na lepenie náročných drevín, ako sú dub a larix.

ŠPECIFIKÁCIE	
Charakter produktu	PVA disperzia
Počet komponentov	1
Teplota spracovania	> +15°C
Teplotná odolnosť	-20°C - +70°C
pH	± 3
Otvorený čas pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu	10 minút
Teplota produktu pri aplikácii	+18 - +20°C
Trvanlivosť neporušeného produktu	6 mesiacov
Skladovacie podmienky	Skladujte na suchom a chladivom mieste pri teplote +10°C až +30°C.

BALENIE A FARBA
12 x stláčacia fľaša 250GR/box - 672 jednotky/paleta Biela

NÁVOD NA POUŽITIE

príprava

- Používateľ by si mal sám skontrolovať vhodnosť výrobku pre svoju aplikáciu. V prípade potreby sa obráťte na náš technický servis.
- Všetky časti by mali dobre zapadnúť a musia byť bez prachu a mastnoty. Ak časti nepasujú, doba vytvrdenia sa predĺži a pevnosť spoja bude nižšia. Spoje by mali byť spracované tesne pred lepením.
- Dôkladne premiešajte produkt.

Použiť

- Aplikujte produkt na jednu stranu alebo, pre vysoké požiadavky na odolnosť voči vode, na obe strany tenkou vrstvou pomocou štetca, valčeka, špachtle alebo jemne zúbkovaného hrebeňa. Nechajte lepidlo zaschnúť asi 5 minút po aplikácii.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôsobiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Posledná aktualizácia: 05-11-2026

- Spojte diely a potom ich stlačte na 10-20 minút (v závislosti od teploty a typu materiálu). V prípade "krvácajúceho dreva" predĺžte dobu lisovania na 20-30 minút.
- Spojte diely a potom ich stlačte, kým sa nedosiahne dostatočná počiatočná priľnavosť.
- Dodržujte dobu spracovania a dobu lisovania. Doba spracovania a doba lisovania závisia v značnej miere od pracovných podmienok, ako je teplota, vlhkosť a typ materiálu.

čistý

- Na vytvrdzovanie je možné čistiť náradie, povrchy a nevytvrdené zvyšky vodou.

ZABEZPEČENIE


Pre viac informácií pozrite bezpečnostný list na obale a bezpečnostný list pre ďalšie informácie.

POZOR

- V niektorých prípadoch môže u niektorých druhov dreva dôjsť k zafarbeniu (buk alebo čerešňa). Zafarbenie môže spôsobiť aj vplyv železa (napr. dub). Preto sa vždy odporúča vykonať predbežný test.
- Produkt neriediť.

OPRÁVNENIA TECHNICKÉ OPRÁVNENIA A KVALITATÍVNE OZNAČENIA

- Francúzska emisná trieda VOC A+



Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôsobiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Posledná aktualizácia: 05-11-2026