

**VLASTNOSTI**

- Vysokokvalitné dvojkomponentové polyuretánové lepidlo
- Vynikajúca stálosť (pásky lepidla dobre stáli)
- Veľmi dobrá spracovateľnosť
- Vysoká koncová pevnosť
- S nízkym zápachom
- Dlhá doba spracovania
- Bez epoxidov: špeciálne vhodné pre používateľov trpiacich alergickými prejavmi pri používaní epoxidových alebo epoxid-polyuretánových produktov.
- Bez rozpúšťadiel a vody

APLIKÁCIE

- Lepenie masívneho parketu, viacvrstvého parketu, mozaikového parketu a parketu s líštou (priemyselný parket).
- Vhodné len pre vnútorné použitie.
- Vhodné na použitie na podlahách s podlahovým kúrením a chladenie podlahy (obnoviteľný systém) (v závislosti od schválenia výrobcom podlahy), ak je aplikované plne so zubovou stierkou.

ŠPECIFIKÁCIE

Charakter produktu	2-zložkový polyuretán
Hustota (g/ml)	1.73
Počet komponentov	2
Čas vytvrdzovania	24 hodín
Smerná pevnosť (N/mm ²)	> 3,5 (EN14293)
Pomerná zmes	9:1
Teplota spracovania	+10°C - +35°C
Systém vytvrdzovania	Tvrdne chemickou reakciou
Brúsiteľný po	48 h
Prechodný po	24 h
Otvorený čas pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu	60 - 70 minút
Tvrdosť Shore A: ISO 868	85
Viskozita (mPa.s, Brookfield)	50,000
Trvanlivosť neporušeného produktu	12 mesiacov
Skladovacie podmienky	Skladujte na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C. Uchovávajte mimo priame slnečné svetlo.

BALENIE A FARBA

vedro (9,9 kg) + fľaša (1,1 kg) 11kg - 55 jednotky/paleta
Šedohnedá

NÁVOD NA POUŽITIE**príprava**

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

- Používateľ by si mal sám skontrolovať vhodnosť výrobku pre svoju aplikáciu. V prípade potreby sa obráťte na náš technický servis.
- Mechanicky odstráňte nerovnosti, ako sú staré zvyšky lepidla.
- Hladké podklady by sa mali prednostne zdrsníť, aby sa zväčšila kontaktná plocha.
- Nevyrovnané podlahy by mali byť opatrené vyrovnávacou vrstvou, napríklad DL Egaline alebo DL Maxi Egaline.
- Cementom viazané potery s vysokou zvyškovou vlhkosťou možno ošetriť prípravkom Primer PU Turbo (max. 4 % zvyškovej vlhkosti) alebo Hydroblocker 2K (max. 5 % zvyškovej vlhkosti).
- Existujúce keramické, žulové, mramorové alebo podobné podlahy by sa mali dobre odmastiť a potom mechanicky poškriabať. V prípade stúpajúcej vlhkosti by sa mali ošetriť trojzložkovým základným náterom Hydroblocker 3K.
- V žiadnom prípade nepridávajte vlhkosťnú bariéru na poter s podlahovým vykurovaním a zvyškovou vlhkosťou vyššou, ako je povolené podľa platných noriem.
- Ak je poter vo veľmi zlom stave, mal by sa odstrániť a vymeniť.
- Zmerajte obsah vlhkosti podkladu pomocou karbidového merača v jadre poteru a porovnajte ho s maximálnou hodnotou predpísanou výrobcom podlahy.
- Najlepšie je nechať parkety niekoľko dní aklimatizovať v pôvodnom obale v príslušnej miestnosti.
- Pred inštaláciou skontrolujte vlhkosť dreva a porovnajte ju s hodnotou predpísanou výrobcom. Dôrazne sa neodporúča inštalácia pod 7 % alebo nad 11 % vlhkosti dreva.
- Podklad musí byť trvalo suchý, čistý a zbavený prachu, farby, voľných častíc a musí byť odolný voči tlaku a tvaru. Skontrolujte, či podklad vyhovuje platným normám a technickým predpisom.
- Pred položením na podlahové vykurovanie a chladenie sa musí vypnúť najmenej na 48 hodín po dodržaní protokolu vykurovania a chladenia, aby sa podlahová mazanina dobre vysušila a znížilo riziko praskania.
- Prípadné trhliny alebo praskliny treba opraviť syntetickou maltou, ktorú možno získať zmiešaním Hydroblockeru 2K s kremenným pieskom (pomer 1/6).
- Vždy zmiešajte celé balenie, pretože malé odchýlky v zmesi môžu výrazne znížiť pevnosť vytvrdenej lepidla.
- Nalejte zložku B (fľaška) do vedra so zložkou A. Zmiešajte zložky pomocou elektrického miešača (vŕtačky), kým nevznikne homogénna pasta.

Primer

- Veľmi absorbujúce povrchy je potrebné predtým natierať základným náterom Primer WB alebo Primer PU Turbo.

Použiť

- Vložte parkety do vlhkého lepidla (kolmo na lepiace pásy) a pokleptejte ich gumovou paličkou. Materiál sa stále dá korigovať, potom ho pevne pritlačte.
- Vždy dodržujte otvorenú dobu lepidla (60-70 minút). Vysoké teploty urýchľujú dobu vytvrdzovania zmesi, nízke teploty ju spomaľujú.
- Naneste lepidlo hrubozubou stierkou.

Spotreba

- 750 - 950 g/m² so zubovaním B3: Prefabrikované parketové systémy/dosky, lamparkety, mozaikové parkety
- 950 - 1300 g/m² so zubovaním B11: Masívne parkety, prefabrikované laty/panely, priemyselné parkety, drevotrieskové dosky a OSB dosky

Pre lepenie dlhých, širokých dosiek a na nerovných podkladoch môže byť potrebné použiť hrubšie zubovanie, aby sa predišlo vzniku dutín v lepiacom lôžku.

čistý

- Nehotový produkt je možné odstrániť acetonom
- Po vytvrdení produkt odstráňte čo najviac mechanicky.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

ZABEZPEČENIE

Pre viac informácií pozrite bezpečnostný list na obale a bezpečnostný list pre ďalšie informácie.

POZOR

- Nevhodné na použitie na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Vyhňte sa kontaktu s materiálmi obsahujúcimi zmäkčovadlá, ako sú bitúmen, neoprén, EPDM, butyl..., pretože to môže viesť k strate príľnavosti alebo sfarbeniu.
- Nevhodné na sanitárne účely (nie je proti plesniam).
- Nevhodné na vonkajšie použitie.
- Nevhodné na použitie na trvalo vlhkých podkladoch.
- Vzhľadom na veľkú rozmanitosť parketových podláh na trhu je zrejmé, že pred použitím je potrebné sa vždy ubezpečiť, či je produkt skutočne vhodný pre danú aplikáciu so špecifickými použitými materiálmi.
- Pri miešaní komponentov vždy dodržujte správny pomer (9/1). Nedostatok zložky B (tvrdidla) povedie k neúplnému vytvrdnutiu lepidla. Lepidlo sa nesmie riediť.

OPRÁVNENIA TECHNICKÉ OPRÁVNENIA A KVALITATÍVNE OZNAČENIA

- GEV Emicode EC1plus štítok: Veľmi nízke emisie VOC
- Francúzska emisná trieda VOC A+



Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."