

**VLASTNOSTI**

- Nereaguje na zložky stvrdnutého betónu (pri iných typoch silikónu môžu byť okraje betónových blokov po vytvrdnutí betónu vyzerajúce ako rozdrvené). Stvrdnutý silikón sa dá ľahko odstrániť z betónu.
- Potrebná je len jedna vrstva
- Možnosť rýchleho pokračovania v práci
- Asfaltový náter
- Priľne k betónovým, tehlovým, kovovým a bitúmenovým podkladom

APLIKÁCIE

- Fixácia prachovitých a absorbovateľných povrchov.
- Ako základná vrstva na aplikáciu strešných krytín alebo bitumenových renovácií.

ŠPECIFIKÁCIE

Charakter produktu	Bitumen & Rozpúšťadlá
Hustota (g/ml)	0.89
Konzistencia	Tekutý
Viskozita	9 - 14 mm ² /sec (Ubbelohde 40°C)
Čas schnutia (v závislosti na hrúbke vrstvy a atmosférických podmienkach)	30 minút
Teplota spracovania	+5°C - +30°C
Obsah sušiny	±46%
Trvanlivosť neporušeného produktu	36 mesiacov
Skladovacie podmienky	Prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe na suchom a chladivom mieste pri teplote +5°C až +30°C.

BALENIE A FARBA

2 x plechovka 5L/box - 120 jednotky/paleta
Čierna

NÁVOD NA POUŽITIE**príprava**

- Podklad musí byť pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty.
- Dôkladne premiešajte produkt.
- Odstráňte zelené nálety tvrdou kefkou.

Použiť

- Naneste v tenkej vrstve.
- Pred ďalším spracovaním nechajte úplne vyschnúť.
- Nanášajte štetcom alebo valčekom.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

Spotreba

Bitémen: 5 m²/l

Beton: 3-4 m²/l

Kov a vláknocement: 10 m²/l

čistý

- Čistiť náradie bielym terpentínom.

ZABEZPEČENIE

Pre viac informácií pozrite bezpečnostný list na obale a bezpečnostný list pre ďalšie informácie.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôsobiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."