

**VLASTNOSTI**

- Flexibilné bitúmenové studené lepidlo
- Vystužené syntetickými vláknami.
- Vyrovnáva drobné nerovnosti

APLIKÁCIE

- Lepenie bitúmenovej hydroizolačnej vrstvy bez požiarneho nebezpečenstva na rôzne podklady, ako sú bitúmenové strešné krytiny, betón, izolácia, kov atď.

ŠPECIFIKÁCIE

Charakter produktu	Bitúmen s vláknovým zosilnením, prísadami a rozpúšťadlami.
Hustota (g/ml)	1.15
Konzistencia	Tekutá pasta
Viskozita	31.000 - 46.000 mPa.s (Haake 25°C)
Čas vytvrdzovania	24 hodín
Teplota spracovania	+5°C - +35°C
Obsah sušiny	±80%
Trvanlivosť neporušeného produktu	36 mesiacov
Skladovacie podmienky	Prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe na suchom a chladivom mieste pri teplote +5°C až +30°C.

BALENIE A FARBA**plechovka 5kg - 120 jednotky/paleta**

Čierna

NÁVOD NA POUŽITIE**príprava**

- Podklad musí byť pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty.
- Dôkladne premiešajte produkt.

Primer

- Na silne absorbujúce alebo veľmi prachové povrchy (betón, omietka atď.) najprv naneste základný náter Pararoom Quick Primer (doba schnutia 30 minút).

Použití

- Naneste v 1 vrstve.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

- Rozviňte a pritlačte strešné role do lepidla s presahmi 8 cm bez lepidla. Detaily, zvislé okraje a presahy lepte Pararook Super a utesnite Pararook Super alebo Pararook Bitumen.
- Nanášajte stierkou alebo štetcom.
- Okraje lepených strešných rolí zaťažte závažím počas schnutia a až mesiac po aplikácii pre maximálny výsledok.

Spotreba

1 - 1,5 kg/m² v závislosti na pórovitosti podkladu.

čistý

- Čistiť náradie bielym terpentínom.

ZABEZPEČENIE

Pre viac informácií pozrite bezpečnostný list na obale a bezpečnostný list pre ďalšie informácie.

POZOR

- Použitie Pararook Cold Glue je obmedzené na sklon strechy <15%.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."