

**VLASTNOSTI**

- Vynikajúca UV odolnosť
- Polotekuta bitúmenová strešná stierka.
- Vysoká odolnosť voči starnutiu a poveternostným vplyvom.
- Vystužené syntetickými vláknami.
- Predlžuje životnosť
- Vysoká odolnosť voči atmosférickému zaťaženiu

APLIKÁCIE

- Oprava, pokládka a údržba existujúcich bitúmenových strešných krytín, vlákno cementových dosiek a betónu.

ŠPECIFIKÁCIE

Charakter produktu	Bitúmen s vláknovým zosilnením, prísadami a rozpúšťadlami.
Hustota (g/ml)	1.02
Konzistencia	Tekutá pasta
Viskozita	7.500 - 11.500 mPa.s (Haake 25°C)
Čas schnutia (v závislosti na hrúbke vrstvy a atmosférických podmienkach)	24 hodiny
Teplota spracovania	-5°C - +35°C
Obsah sušiny	±70%
Trvanlivosť neporušeného produktu	36 mesiacov
Skladovacie podmienky	Prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe na suchom a chladivom mieste pri teplote +5°C až +30°C.

BALENIE A FARBA**suda 25l - 22 jednotky/paleta**

Čierna

plechovka 5l - 120 jednotky/paleta

Čierna

NÁVOD NA POUŽITIE**príprava**

- Podklad musí byť pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty.
- Odstránenie mastnoty a hrdze z kovov napadnutých koróziou. Ak je strecha v zlom stave alebo už vykazuje netesnosti, je potrebné ju najskôr utesniť pomocou PararooF Renovation.
- Dôkladne premiešajte produkt.
- Odstráňte zelené nálety tvrdou kefkou.
- Spracovanie známkov starnutia strechy: otvorte a zalepte bubliny pomocou PararooF Cold Glue. Trhliny uzavrite PararooF Bitumen alebo PararooF Super.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

Primer

- Na silne absorbujúce alebo veľmi prachové povrchy (betón, omietka atď.) najprv naneste základný náter Pararoom Quick Primer (doba schnutia 30 minút).

Použit

- Naneste v 2 vrstvách pre maximálnu ochranu. Druhú vrstvu naneste až po úplnom vyschnutí prvej vrstvy (po cca 24 hodinách, v závislosti od teploty a poveternostných podmienok).
- Nanášajte štetcom alebo valčekom.

Spotreba

0,4 l/m² na vrstvu

čistý

- Čistiť náradie bielym terpentínom.

ZABEZPEČENIE

Pre viac informácií pozrite bezpečnostný list na obale a bezpečnostný list pre ďalšie informácie.

POZOR

- Neaplikujte na príliš horúce podklady.
- Nanosené vrstvy nesmú počas schnutia navlhnuť, aby sa predišlo vzniku trhlín.
- Nepoužívajte na strechy vystavené pešej premávke.
- Druhú vrstvu naneste až po úplnom vytvrdnutí prvej vrstvy.
- Pre optimálnu a dlhodobú ochranu proti starnutiu vplyvom slnečného žiarenia je možné po úplnom vytvrdnutí renovačnej vrstvy naniesť povrchovú úpravu na báze Pararoom Reflex.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."