

**VLASTNOSTI**

- Plasto-elastický jednosložkový akrylátový maliarsky tmel
- Zrnitá štruktúra
- Veľmi dobré priľnutie bez primeru na čisté a suché povrchy
- Premaľovateľné po vytvrdnutí
- Bez rozpúšťadiel a ftalátov

APLIKÁCIE

- Vhodné pre všetky pórovité podklady (drevo, kameň, betón, omietka...), kov a keramické dlaždice.
- Tesnenie škvrn s malým pohybom (max. 7,5%), ako sú škáry okolo dverových a okenných rámečkov, schodov, soklov, stien, stropov...

ŠPECIFIKÁCIE

Charakter produktu	Akrylátová disperzia
Hustota (g/ml)	1.87
Konzistencia	pasta
Teplota spracovania	+5°C - +40°C
Teplotná odolnosť	-20°C - +80°C
Systém vytvrdzovania	Odparovanie vody
Rýchlosť vytvrdzovania pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti (mm, po 24 hodinách)	0.5
Vývoj pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu (min.)	30
Tvrdosť Shore A: ISO 868	56
Elastická obnoviteľnosť: ISO 7389	< 50%
Maximálne povolená deformácia: ISO 11600	7.5%
Modul pri 100% natiahnutí: ISO 8339 (N/mm ²)	0.22
% Pretiahnutie pri pretrhnutí: ISO 8339	150
Trvanlivosť neporušeného produktu	15 mesiacov
Skladovacie podmienky	Skladujte na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C. Uchovávajte mimo priame slnečné svetlo.

BALENIE A FARBA

25 x kazeta 310ML/box - 1200 jednotky/paleta
Biela

NÁVOD NA POUŽITIE**príprava**

- Počas aplikácie a tuhnutia je dôležitá dobrá ventilácia.
- Podklad musí byť pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

- V prípade potreby odmastite čistiacim prostriedkom Parasilico, MEK, alkoholom alebo etanolom.
- Používateľ by si mal sám skontrolovať vhodnosť výrobku pre svoju aplikáciu. V prípade potreby sa obráťte na náš technický servis.

Primer

- Ako základný náter sa môže časť produktu zriediť vodou.

Použitie

- Naneste produkt z tuby alebo fóliového balenia pomocou ručnej alebo pneumatickej tmelenej pištole.
- Rozmer a tvar škáry sú veľmi dôležité. Vyhnite sa tenkým škáram.
- Nezaťažujte škáru tepelne, mechanicky ani chemicky pred úplným ukončením vytvrdzovania.

Rozmery kĺbov

- Vhodná šírka spáry: od 5 mm do 25 mm, Spáry s šírkou do 10 mm: hĺbka spáry musí byť rovná šírke spáry
- Spáry širšie ako 10 mm: hĺbka spáry = (šírka spáry / 3) + 6 mm.

Dokončiť

- Vyhladte pred formovaním škár špachtľou Perfect Joint Tool alebo špachtľou navlhčenou vodou.

Čistý

- Na vytvrdzovanie je možné čistiť náradie, povrchy a nevytvrdené zvyšky vodou.

Oprava

Na to je určený rovnaký materiál.

ZABEZPEČENIE

Pre viac informácií pozrite bezpečnostný list na obale a bezpečnostný list pre ďalšie informácie.

POZOR

- Nevhodné pre trvalé ponorenie
- Nevhodné na použitie na bitúmenových podkladoch.
- Nevhodné na použitie na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Nevhodné pre spoje v zasklení.
- Tmel tuhne odparovaním vody. Pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu sa odparovanie a teda aj tuhnutie spomaľuje.
- Nepracujte v prípade hroziaceho dažďa a mrazu.
- Nevhodné na dilatačné škáry (roztažné škáry).
- Nie je vhodné na použitie na skle.

OPRÁVNENIA TECHNICKÉ OPRÁVNENIA A KVALITATÍVNE OZNAČENIA

- V súlade s CE EN 15651-1: F INT 7,5 P
- Francúzska emisná trieda VOC A+



Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."