

**VLASTNOSTI**

- Samolepiaci upevňovací pásik umožňuje veľmi jednoduchú, úplne skrytú inštaláciu fóliovej pásky.
- roztiahnuteľné
- Paraband EPDM je elastomérová fólia na báze EPDM na vodotesné, vzduchotesné a parotesné ukončenie stavebných prvkov.

APLIKÁCIE

- Univerzálne vhodný na renováciu aj novostavby.
- Vhodné na použitie okolo závesových fasád, pri oceľových fasádach, pri renovácii odkvapov, vonkajšej izolácii fasád a utesňovaní okenných rámov.

ŠPECIFIKÁCIE

Charakter produktu	EPDM fólia
% Pretiahnutie pri prerhnutí pozdĺžne/priečne: EN12311	>= 300%
Odolnosť Proti Difúzii Vodnej Par	50.000 u (EN 1931)
Hrúbka: DIN 53855 (mm)	0.75
Odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu	neobmedzený
Ťahová pevnosť (N/mm ²)	7 N/mm ² (EN 12311-2)
Teplota spracovania	+5°C - +40°C
Teplotná odolnosť	-40°C - +120°C
Hmotnosť	folie: 0,713 kg/m ² (EN 1819-2)
Odolnosť Proti Roztrhnutiu (N/mm ²)	> 10N/mm ² (EN 12310-2)
Trieda reakcie na oheň: EN11925-2 + EN13501-1	E
Povaha Lepidla	Acrylaatdispersie zonder oplosmiddelen
Hmotnosť Lepidla	230 g/m ²
Hrúbka Lepidla	+ - 0,23 mm
Priľnavá Sila	>= 28N/25mm (DIN EN 1939(2003))
Tepelná Odolnosť Lepidla	-40°C - +100°C
Trvanlivosť neporušeného produktu	240 mesiacov
Skladovacie podmienky	Skladujte na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C. Uchovávajúte mimo priame slnečné svetlo.

BALENIE A FARBA

Čierna
100 mm : 6 x rolka 25M/box - 360 jednotky/paleta
150 mm : 4 x rolka 25M/box - 240 jednotky/paleta
200 mm : 4 x rolka 25M/box - 192 jednotky/paleta
250 mm : 2 x rolka 25M/box - 120 jednotky/paleta
300 mm : 2 x rolka 25M/box - 120 jednotky/paleta

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

NÁVOD NA POUŽITIE

príprava

- Podklad musí byť trvalo suchý, čistý a zbavený prachu, farby, voľných častíc a musí byť odolný voči tlaku a tvaru. Skontrolujte, či podklad vyhovuje platným normám a technickým predpisom.

Použit

- Pri montáži okolo stolárskych prvkov vždy použiť princíp strešných škridiel (začať zdola, potom boky a nakoniec hornú časť).
- Odstráňte úzku ochrannú fóliu a pripevnite ju na stolársky prvok.
- Odstráňte príľahlé časti, aby sa vytvorilo napojenie na hrubú stavbu.
- Ukončenie rohu rezom z vonkajšieho voľného rohu do vnútorného rohu pod uhlom 45°.
- Celok pritlačte tvrdým pritlačným valčekom.
- Skontrolujte príľnavosť po 30 minútach; ak je príľnavosť nedostatočná, použite základný náter.

čistý

- Odstránenie zvyškov lepidla s Parasilico Cleaner. Čistenie kože vodou a mydlom.

POZOR

- Na pórovitých podkladoch je odporúčaná šírka 8 cm.
- Nepoužívajte pri spojoch, kde hrozí riziko stojatej vody na lepiacej vrstve, napríklad na balkóne, terase alebo galérii.
- Výrobok je určený iba na aplikácie nad úrovňou terénu.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."