

**VLASTNOSTI**

- Samolepiaci upevňovací pásik umožňuje veľmi jednoduchú, úplne skrytú inštaláciu fóliovej pásky.
- roztiahnuteľné
- Omietnuteľný
- Páska sa skladá z kombinácie fólie a textílie, ktorá je vzduchotesná a parobrzdná, určená na trvalé vnútorné utesnenie.
- Dodatočná biela akrylátová lepiaca vrstva na omietnuteľnej časti pre jednoduchú a rýchlu inštaláciu.

**APLIKÁCIE**

- Univerzálne vhodný na renováciu aj novostavby.
- Vysoká priľnavosť upevňovacieho pásu na všetky typy okenných rámov a bežné podklady (betón, drevo, tehla, vápenopiesková tehla, hliník, ...).
- Paraband Interior Extra sa používa na vzduchotesné ukončenie na vnútornej strane stolárskych prvkov, závesových fasád, okenných rámov, OSB a preglejkových dosiek, ...

**ŠPECIFIKÁCIE**

|                                                         |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charakter produktu                                      | PES-PE-PES                                                                                                |
| % Pretiahnutie pri pretrhnutí pozdĺžne/priečne: EN12311 | 70% / 100%                                                                                                |
| Odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu      | 3 mesiace                                                                                                 |
| Hodnota Ud                                              | 35m +- 5 (EN 1931)                                                                                        |
| Ťahová pevnosť (N/mm <sup>2</sup> )                     | Longitudinal: 170N/50mm (EN 12311-2/A) / Transverse: 120N/50mm (EN 12311-2/A)                             |
| Vodeodolnosť                                            | Geslaagd bij 2kPa (EN 1928)                                                                               |
| Vzduchotesnosť: EN 12114                                | Am < 0,1m <sup>3</sup> /h.m                                                                               |
| Teplota spracovania                                     | +5°C - +35°C                                                                                              |
| Teplotná odolnosť                                       | -40°C - +100°C                                                                                            |
| Hmotnosť                                                | folie: 115 g/m <sup>2</sup> (+/-10%) (EN 1819-2)                                                          |
| Odolnosť proti pretrhnutiu klincami                     | Longitudinal: 50 N (EN 12310-1) / Transverse: 70 N (EN 12310-1)                                           |
| Trieda reakcie na oheň EN13501-1                        | E                                                                                                         |
| Povaha Lepidla                                          | Acrylaatdispersie zonder oplosmiddelen                                                                    |
| Hmotnosť Lepidla                                        | 230 g/m <sup>2</sup>                                                                                      |
| Hrúbka Lepidla                                          | +/- 0,23 mm                                                                                               |
| Priľnavá Sila                                           | >= 35N/25mm (DIN EN 1939(2003))                                                                           |
| Tepelná Odolnosť Lepidla                                | -40°C - +100°C                                                                                            |
| Trvanlivosť neporušeného produktu                       | 240 mesiacov                                                                                              |
| Skladovacie podmienky                                   | Skladujte na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C. Uchovávajúte mimo priame slnečné svetlo. |

**BALENIE A FARBA**

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Biela                                            |
| 100 mm : 6 x rolka 25M/box - 360 jednotky/paleta |
| 150 mm : 4 x rolka 25M/box - 240 jednotky/paleta |
| 200 mm : 4 x rolka 25M/box - 192 jednotky/paleta |

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| 250 mm : 2 x rolka 25M/box - 120 jednotky/paleta |
| 300 mm : 2 x rolka 25M/box - 120 jednotky/paleta |

## NÁVOD NA POUŽITIE

### príprava

- Podklad musí byť trvalo suchý, čistý a zbavený prachu, farby, voľných častíc a musí byť odolný voči tlaku a tvaru. Skontrolujte, či podklad vyhovuje platným normám a technickým predpisom.

### Použití

- Odviňte Paraband Interior Extra a narežte na mieru s dostatočnou rezervou dĺžky.
- Odstráňte ochranný pásik z lepiacej vrstvy na omietnuteľnej strane Paraband Interior Extra.
- Naneste celú lepiacu stranu pásky na bok stolárskeho prvku a pritlačte tvrdým valčekom.
- Nezačínajte v rohu, ale na dĺžke medzi dvoma rohmi a na konci každého rohu urobte presah asi 4 cm.
- V rohu vytvorte v fólii dodatočnú slučku (zložené ucho) prilepením lepiacich pásikov k sebe. Dĺžka slučky je zvyčajne asi 20 mm (pri ostení a stolárskych prvkoch 1,5 cm po obvode).
- Osadte okno a potrebnú obvodovú izoláciu.
- Odstráňte ochrannú fóliu zo samolepiacej strany a pritlačte tvrdým valčekom.

### čistý

- Odstránenie zvyškov lepidla s Parasilico Cleaner. Čistenie kože vodou a mydlom.

### POZOR

- Nepoužívajte na priamom slnku.
- 
- Pri pórovitých materiáloch (betón, Ytong, ...) sa odporúča lepiaca zóna 80 mm.
- Prilnavosť silno závisí od podkladu a musí sa vopred otestovať. Ak je prilnavosť nedostatočná, je potrebné použiť základný náter.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."