

**VLASTNOSTI**

- Samolepiaci upevňovací pásik umožňuje veľmi jednoduchú, úplne skrytú inštaláciu fóliovej pásky.
- roztiahnuteľné
- Páska sa skladá z povlakovanej textílie priepustnej pre vodnú paru.
- Omietnuteľný
- Vrstva plsti zabezpečuje bezpečné a spoľahlivé odvádzanie nárazového dažďa a vlhkosti.

APLIKÁCIE

- Univerzálne vhodný na renováciu aj novostavby.
- Paraband Exterior na vzduchotesné a paropriepustné ukončenie vonkajšej strany stolárskych prvkov, závesových fasád, okenných rámov, OSB a preglejkových dosiek, obkladov fasád atď.
- Vysoká príľnavosť upevňovacieho pásu na všetky typy okenných rámov a bežné podklady (betón, drevo, tehla, vápenopiesková tehla, hliník, ...).

ŠPECIFIKÁCIE

Charakter produktu	Povlakovaná textília (plst')
% Pretiahnutie pri prerhnutí pozdĺžne/priečne: EN12311	110% +/-30 / 130% +/-30
Odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu	3 mesiace
Účinnosť proti prúdeniu dažďa: EN 1027	> 1200Pa
Hodnota Ud	2m +/- 0,5
Ťahová pevnosť (N/mm ²)	Longitudinal: 210N/50mm +/-30 (EN 12311-2/A) / Transverse: 140N/50mm +/-20 (EN 12311-2/A)
Vodeodolnosť	> 400cm
Vzduchotesnosť: EN 12114	< 0,01m ³ /h.m
Teplota spracovania	+5°C - +40°C
Teplotná odolnosť	-40°C - +80°C
Hmotnosť	folie: 120 g/m ² (+/-10%) (EN 1819-2)
Trieda reakcie na oheň EN13501-1	E
Povaha Lepidla	Acrylaatdispersie zonder oplosmiddelen
Hmotnosť Lepidla	230 g/m ²
Hrúbka Lepidla	+/- 0,23 mm
Príľnavá Sila	>= 35N/25mm (DIN EN 1939(2003))
Tepelná Odolnosť Lepidla	-40°C - +100°C
Trvanlivosť neporušeného produktu	240 mesiacov
Skladovacie podmienky	Skladujte na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C. Uchovávajúte mimo priame slnečné svetlo.

BALENIE A FARBA

Čierna
100 mm : 6 x rolka 25M/box - 360 jednotky/paleta
150 mm : 4 x rolka 25M/box - 240 jednotky/paleta
200 mm : 4 x rolka 25M/box - 192 jednotky/paleta
250 mm : 2 x rolka 25M/box - 120 jednotky/paleta

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

NÁVOD NA POUŽITIE

príprava

- Podklad musí byť trvalo suchý, čistý a zbavený prachu, farby, voľných častíc a musí byť odolný voči tlaku a tvaru. Skontrolujte, či podklad vyhovuje platným normám a technickým predpisom.

Použit

- Pri montáži okolo stolárskych prvkov vždy použijte princíp strešných škridiel (začať zdola, potom boky a nakoniec hornú časť).
- Odstráňte úzku ochrannú fóliu a pripevnite ju na stolársky prvok.
- Odstráňte príľahlé časti, aby sa vytvorilo napojenie na hrubú stavbu.
- Ukončenie rohu rezom z vonkajšieho voľného rohu do vnútorného rohu pod uhlom 45°.
- Celok pritlačte tvrdým pritlačným valčekom.
- Skontrolujte príľnavosť po 30 minútach; ak je príľnavosť nedostatočná, použijte základný náter.

čistý

- Odstránenie zvyškov lepidla s Parasilico Cleaner. Čistenie kože vodou a mydlom.

POZOR

- Na pórovitých podkladoch je odporúčaná šírka 8 cm.
- Nepoužívajte pri spojoch, kde hrozí riziko stojatej vody na lepiacej vrstve, napríklad na balkóne, terase alebo galérii.
- Výrobok je určený iba na aplikácie nad úrovňou terénu.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."