TECHNICKÝ LIST

PARACOL SOFT FLOOR



VLASTNOSTI

- Silné a rýchle lepenie
- Krátka čakacia doba
- Veľmi nízkoemisný
- Jednosložkové lepidlo
- Pripravený na použitie
- Veľmi dobrá spracovateľnosť
- Na vodnej báze
- Odolné voči odlupovaniu.
- Bez rozpúšťadla

APLIKÁCIE

- Lepenie pružných podlahových krytín v interiéri, ako sú cushion vinyl, linoleum a mnohé druhy kobercov s bežným podkladom
- Lepenie korku a homogénnych a heterogénnych PVC podlahových krytín v pásoch a dlaždiciach
- Vhodné na použitie na podlahách s podlahovým kúrením a chladenie podlahy (obnoviteľný systém)
- Jeden z dvoch podkladov musí byť porézny

ŠPECIFIKÁCIE	
Charakter produktu	Akrylátová disperzia
Hustota (g/ml)	1.55
Konzistencia	pasta
Teplota podkladu	+15°C
Teplota spracovania	+15°C - +25°C
Zdaniteľný po	24 h
Čakacia doba	10 - 15 minút
Otvorený čas pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu	30 minút
Trvanlivosť neporušeného produktu	15 mesiacov
Skladovacie podmienky	Skladujte na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C. Uchovávajte mimo priame slnečné svetlo.

BALENIE A FARBA

vedro 15kg - 33 jednotky/paleta
Kriedovo biela

NÁVOD NA POUŽITIE

príprava

- Podklad musí byť trvalo suchý, úplne rovný, čistý a zbavený prachu, farby, voľných častíc a musí byť odolný voči tlaku a tvaru. Skontrolujte, či podklad vyhovuje platným normám a technickým predpisom.
- V prípade potreby naneste vyrovnávaciu vrstvu (DL Egaline) s hrúbkou minimálne 2 mm, najmä na nesavé podklady v kombinácii s podlahovou krytinou s uzavretou rubovou stranou.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôsobiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Posledná aktualizácia: 12-11-2026

- Podlahová krytina musí byť pred lepením dostatočne aklimatizovaná a uvoľnená.
- Silne nasiakavé podklady pred nanesením lepidla ošetrite prípravkom Primer WB.

Použiť

- Pri teplovodnom podlahovom vykurovaní musí byť systém vypnutý najmenej 72 hodín pred aplikáciou. Podlahové vykurovanie znovu zapnite až 3 dni po úplnom dokončení podlahy.
- Lepidlo naneste rovnomerne na podklad pomocou vhodnej zubovej stierky (pozri tabuľku spotreby) pod uhlom 60°.
- Podlahovú krytinu položte po krátkej čakacej dobe 10 minút a v rámci otvoreného času 30 minút.
- Po položení pritlačte podlahovú krytinu po celej ploche, aby sa lepidlo dobre rozložilo na rubovej strane a nezostal pod ňou zachytený vzduch. Čelné hrany, nerovné spoje a deformácie zaťažte alebo prevalcujte.
- 20 minút po položení znovu pritlačte celú podlahovú krytinu, najmä v oblasti spojov a okrajov.

Spotreba

- Podlahové krytie s hladkým chrbtom: +- 300 - 350 g/m², zubovanie lepiaceho hrebeňa A2
- Podlahové krytie s nerovným chrbtom: +- 400 - 450 g/m², zubovanie lepiaceho hrebeňa B1
- Podlahové krytie s hrubým chrbtom: +- 600 - 650 g/m², zubovanie lepiaceho hrebeňa B2

čistý

- Nevytvrdnuté zvyšky očistite vodou
- Vytvrdnutý produkt je možné odstrániť iba mechanicky.

ZABEZPEČENIE

Pre viac informácií pozrite bezpečnostný list na obale a bezpečnostný list pre ďalšie informácie.

POZOR

- Nanášajte len na povrchy chránené pred prípadnou vzostupnou vlhkosťou. V prípade potreby naneste bariéru proti vlhkosti (Hydroblocker 3K).
- Čas čakania a otvorený čas závisí od viacerých faktorov. Časy sú kratšie pri vyšších teplotách a nižšej vlhkosti. Časy sú dlhšie pri nižších teplotách, vyššej vlhkosti a na povrchoch s nízkym nasávaním.
- Nevhodné pre dryback LVT s vysokým vnútorným pnutím alebo obmedzenou rozmerovou stabilitou.
- Nevhodné do mokrých priestorov ani na dlhodobý kontakt s vlhkosťou

OPRÁVNENIA TECHNICKÉ OPRÁVNENIA A KVALITATÍVNE OZNAČENIA

- Francúzska emisná trieda VOC A+



Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôsobiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Posledná aktualizácia: 12-11-2026