

**VLASTNOSTI**

- Plasto-elastický jednosložkový akrylátový maliarsky tmel
- Veľmi dobrá spracovateľnosť
- Vysoká farebná stálosť
- Premaľovateľné po vytvrdnutí
- Bez rozpúšťadiel a ftalátov
- Absorbuje pohyb až o 12,5 %.
- S nízkym zápachom

APLIKÁCIE

- Tesnenie škvrn s malým až stredným pohybom (max. 12,5%), ako sú škáry okolo dverových a okenných rámečkov, schodov, soklov, stien, stropov...
- Tesnenie a vyplňovanie trhlín a prasklín.
- Vhodné pre všetky pórovité podklady (drevo, kameň, betón, omietka...), kov a keramické dlaždice.
- Pre vonkajšie použitie, kde je potrebné škáry pretierať.

ŠPECIFIKÁCIE

Charakter produktu	Akrylátová disperzia
Hustota (g/ml)	1.62
Teplota spracovania	+5°C - +40°C
Teplotná odolnosť	-20°C - +80°C
Systém vytvrdzovania	Odparovanie vody
Rýchlosť vytvrdzovania pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti (mm, po 24 hodinách)	0.5
Charakter	Plasto-elastický
Difúzny koeficient pary: ISO 15106 (μ)	5,000
Vývoj pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu (min.)	30
Tvrdosť Shore A: ISO 868	12
Maximálne povolená deformácia: ISO 11600	12.5%
Modul pri poruche: ISO 8339 (N/mm ²)	0.03
% Pretiahnutie pri pretrhnutí: ISO 8339	500
Trvanlivosť neporušeného produktu	15 mesiacov
Skladovacie podmienky	Skladujte na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C. Uchovávajúte mimo priame slnečné svetlo.

BALENIE A FARBA

25 x kazeta 310ML/box - 1200 jednotky/paleta

Dub, Sivá, Biela, Čierna, Hnedá

25 x kazeta 300ML/box - 1200 jednotky/paleta

Sivá, Biela, Hnedá, Dub, Čierna

20 x klobása 600ML/box - 900 jednotky/paleta

Biela

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

NÁVOD NA POUŽITIE

príprava

- Počas aplikácie a tuhnutia je dôležitá dobrá ventilácia.
- Podklad musí byť pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty.
- V prípade potreby odmastite čistiacim prostriedkom Parasilico, MEK, alkoholom alebo etanolom.
- Používateľ by si mal sám skontrolovať vhodnosť výrobku pre svoju aplikáciu. V prípade potreby sa obráťte na náš technický servis.

Primer

- Ako základný náter sa môže časť produktu zriediť vodou.

Použiť

- Naneste produkt z tuby alebo fóliového balenia pomocou ručnej alebo pneumatickej tmelenej pištole.
- Rozmer a tvar škáry sú veľmi dôležité. Vyhnite sa tenkým škáram.
- Nezaťažujte škáru tepelne, mechanicky ani chemicky pred úplným ukončením vytvrdzovania.

Rozmery kĺbov

- Vhodná šírka spáry: od 5 mm do 25 mm, Spáry s šírkou do 10 mm: hĺbka spáry musí byť rovná šírke spáry. Spáry širšie ako 10 mm: hĺbka spáry = (šírka spáry / 3) + 6 mm.

Dokončiť

- Vyhladte pred formovaním škár špachtľou Perfect Joint Tool alebo špachtľou navlhčenou vodou.

čistý

- Na vytvrdzovanie je možné čistiť náradie, povrchy a nevytvrdené zvyšky vodou
- Po vytvrdení produkt odstráňte čo najviac mechanicky.

oprava

Na to je určený rovnaký materiál.

maľovať

- Premal'ovateľné po vytvrdnutí väčšinou vodou a rozpúšťadlami založenými farbami. Čas vytvrdnutia závisí od veľkosti spáry.
- Vzhľadom na veľkú rozmanitosť dostupných typov farieb sa odporúča vopred otestovať kompatibilitu tmelu/lepidla a farby.
- Príliš rýchle pretieranie môže spôsobiť prasknutie a/alebo zníženie matnosti farby. V dôsledku menšej flexibility farby v porovnaní s tmelom sa v nej môžu objaviť aj praskliny.

ZABEZPEČENIE

Pre viac informácií pozrite bezpečnostný list na obale a bezpečnostný list pre ďalšie informácie.

POZOR

- Nevhodné pre trvalé ponorenie
- Nevhodné na použitie na bitúmenových podkladoch.
- Nevhodné na použitie na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Nevhodné pre spoje v zasklení.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

- Tmel tuhne odparovaním vody. Pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu sa odparovanie a teda aj tuhnutie spomaľuje.
- Nepracujte v prípade hroziaceho dažďa a mrazu.
- Pri vonkajšom použití chráňte škáru pred dažďom počas tuhnutia a po dostatočnom stuhnutí ju preprite farbou.
- Nevhodné na dilatačné škáry (roztažné škáry).
- Vyhňte sa akémukoľvek kontaktu s vodou (dažďom alebo inými formami) po dobu 2 hodín po nanosení hydroizolačného produktu, aby ste zabránili jeho vymývaniu.
- Nie je vhodné na použitie na skle.

OPRÁVNENIA TECHNICKÉ OPRÁVNENIA A KVALITATÍVNE OZNAČENIA

- V súlade s CE EN 15651-1: F EXT-INT 12,5 P
- GEV Emicode EC1plus štítok: Veľmi nízke emisie VOC
- Francúzska emisná trieda VOC A+
- SNJF: Fasáda 12,5 P (Société National du Joint Français)



Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."