



VLASTNOSTI

- Lepidlo
- Trvale elastický
- Veľmi dobrá spracovateľnosť
- Kompatibilný s prírodným kameňom
- Vynikajúca priľnavosť na takmer všetky stavebné materiály
- Vhodné pre suché a vlhké poveternostné podmienky
- Možno aplikovať na suché a ľahko vlhké povrchy
- Veľmi vysoká počiatočná priľnavosť ('high tack')
- Vysoká koncová pevnosť
- Nezpôsobuje koróziu pri lepení kovov
- Možnosť premaľovania väčšinou vodnými a rozpúšťadlovými farbami
- Dobrá odolnosť voči "fingerpickingu", ťažko ju je škrabať prstami
- S nízkym zápachom
- Počiatočná priľnavosť najmenej 250 kg/m²
- Bez rozpúšťadiel, izokyanátov, silikónov a ftalátov
- Rýchly nárast pevnosti
- Dobrá odolnosť voči UV žiareniu

APLIKÁCIE

- Lepiť a montovať všetko.
- Lepenie drevených a plastových soklov, ozdôb, rámečkov, káblových žlábkov, parapetov...
- Vhodné pre zabezpečené prostredia (väzenia, nemocnice), kde tmel musí byť tvrdý. Nie je vhodné na dilatačné spáry okien vonku.
- Lepenie všetkých typov zrkadiel. Pred lepením špeciálnych typov zrkadiel sa odporúča vykonať skúšobné lepenie.
- Vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie.
- Lepenie na betón, murivo, omietku, drevo, kov, kameň, plast, sklo, keramiku, ...
- Lepenie stenových panelov, dosiek (drevo, MDF, OSB, drevotrieska, ...) a izolačných panelov (minerálna vlna, drevocement, PUR, PIR, PS)
- Elastické lepenie materiálov v stavebníctve, kovopriemysle a automobilovom priemysle
- Môže sa bezpečne používať v potravinárskom sektore, vrátane podnikov na prípravu a spracovanie potravín (certifikát ISEGA)
- Montáž bez podpory (v závislosti od hmotnosti materiálu)

ŠPECIFIKÁCIE

Charakter produktu	Hybridný polymer
Hustota (g/ml)	1.56
Počet komponentov	1
Teplota spracovania	+5°C - +40°C
Teplotná odolnosť	-40°C - +90°C
Systém vytvrdzovania	Sieťovanie vplyvom vlhkosti vzduchu
Rýchlosť vytvrdzovania pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti (mm, po 24 hodinách)	3
Vývoj pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu (min.)	17
Tvrdosť Shore A: ISO 868	60
Maximálne povolená deformácia: ISO 11600	20%

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

Pevnosť v ťahu: ISO 37 (N/mm ²)	3.2
% Pretiahnutie pri pretrhnutí: ISO 37	220
Obsah sušiny	±100%
Trvanlivosť neporušeného produktu	12 mesiacov
Skladovacie podmienky	Skladujte na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C. Uchovávajte mimo priame slnečné svetlo.

BALENIE A FARBA

12 x kazeta 290ML/box - 1200 jednotky/paleta

Biela, RAL7004 Signálová sivá, Čierna

25 x kazeta 290ML/box - 1200 jednotky/paleta

Biela, Béžová, RAL8016 Mahagónová hnedá, RAL7004 Signálová sivá, Čierna

20 x klobása 600ML/box - 900 jednotky/paleta

Biela, Čierna

NÁVOD NA POUŽITIE

príprava

- Počas aplikácie a tuhnutia je dôležitá dobrá ventilácia.
- Podklad musí byť pevný, dostatočne odolný a čistý, bez prachu a mastnoty.
- V prípade potreby odmastite čistiacim prostriedkom Parasilico, MEK, alkoholom alebo etanolom.
- Používateľ by si mal sám skontrolovať vhodnosť výrobku pre svoju aplikáciu. V prípade potreby sa obráťte na náš technický servis.
- Odstráňte stojatú vodu, vodný film alebo kvapky. Najlepšiu príľnavosť dosiahnete na suchom povrchu, podklad však nemusí byť úplne suchý.

Primer

- Pre silne absorbujúce povrchy odporúčame použitie Hybridného & PU základného náteru (priehľadný alebo čierny, doba schnutia cca 15 minút).

Použiť

- Aplikujte produkt pomocou trysky v prúžkoch alebo bodoch na podklad alebo na prvok, ktorý sa má lepiť. Prúžky musia byť nanosené vo zvislých radoch a paralelne vedľa seba, aby vlhkosť mohla preniknúť k lepidlu medzi prúžkami.
- Naneste lepenú časť čo najskôr (najneskôr do 10 minút) (v závislosti od teploty a relatívnej vlhkosti). Materiál sa teraz dá ešte korigovať. Potom ho pevne pritlačte alebo ľahko poklepte gumovou kladivom.
- Nechajte ±3 mm medzeru medzi dielmi (s dištančnými podložkami alebo penovou páskou), aby lepidlo vyrovnalo deformácie pri rozťahovaní a zmršťovaní vonku.
- Ak má vrstva lepidla absorbovať len malé vzájomné deformácie medzi stavebnými časťami, môže postačovať tenšia vrstva lepidla (min. 1,5 mm) (napr. v interiérových aplikáciách).
- Vnútorňá pevnosť je hneď po nanesení taká, že lepenie je možné bez svoriek alebo dočasných podpier.

čistý

- Lepidlo, ktoré vytečie po okrajoch, je možné odstrániť pomocou špachtle. Nevytvrdnuté zvyšky lepidla sa dajú odstrániť pomocou Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner alebo čistiacich utierok
- Náradie, povrchy a zvyšky produktu sa môžu pred vytvrdnutím odstrániť pomocou Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner alebo čistiacich utierok
- Po vytvrdnutí odstráňte produkt čo najviac mechanicky. Stvrdnuté zvyšky je možné vopred zmäkčiť pomocou odstraňovača silikónu, ak je to potrebné.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

maľovať

- Premaľovateľné po vytvrdnutí väčšinou vodou a rozpúšťadlami založenými farbami. Čas vytvrdnutia závisí od veľkosti spáry.
- Po viac ako 48 hodinách je potrebné povrch pred pretieraním najskôr vyčistiť.
- Vzhľadom na veľkú rozmanitosť dostupných typov farieb sa odporúča vopred otestovať kompatibilitu tmelu/lepidla a farby.
- Alkydové farby potrebujú dlhší čas na schnutie.

ZABEZPEČENIE

Pre viac informácií pozrite bezpečnostný list na obale a bezpečnostný list pre ďalšie informácie.

POZOR

- Nevhodné pre trvalé ponorenie
- Nevhodné na použitie na bitúmenových podkladoch.
- Nevhodné na použitie na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Nevhodné na použitie na okrajové tesnenie izolačného skla. Vyhnite sa priamemu kontaktu.
- Kompatibilné s väčšinou PVB fólií vrstveného skla. Vzhľadom na množstvo systémov na trhu a možnú zmenu ich zloženia to nezaručuje kompatibilitu so všetkými PVB fóliami.
- Nevhodné na lepenie muriva na fasádne nosiče.
- Vyhnite sa kontaktu s materiálmi, ktoré môžu uvoľňovať alebo absorbovať zmäkčovadlá, ako sú butyl, EPDM, neoprénová guma, mäkkčené PVC atď. Môže dôjsť k zafarbeniu alebo strate príľnavosti.
- Nevhodné na lepenie plastov pod napätím, ako je PMMA (Plexisklo®) a polykarbonát, kvôli riziku vzniku napäťových trhlín.
- Pri použití na plasty je potrebné povrch dôkladne vyčistiť. Odporúča sa vopred vykonať test príľnavosti.

OPRÁVNENIA TECHNICKÉ OPRÁVNENIA A KVALITATÍVNE OZNAČENIA

- GEV Emission EC1plus štítok: Veľmi nízke emisie VOC
- Francúzska emisná trieda VOC A+
- Certifikát o zhode ISEGA pre použitie v priestoroch na prípravu a spracovanie potravín



Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."