

**VLASTNOSTI**

- Tekuté lepidlo
- Vysoká priľnavosť.
- S vysoko kvalitnými živicami a špeciálnou zmesou aromatických rozpúšťadiel.

APLIKÁCIE

- Lepenie vrstevnatých a laminovaných panelov, profilov z gumy a plastu, kože, dreva, dýhy, drevotriekových dosiek, korku, vláknocementu, kovov, vzájomne a na seba.
- Ideálne pre horizontálne aplikácie.
- Vhodné len pre vnútorné použitie.

ŠPECIFIKÁCIE

Charakter produktu	Polychloroprén s pryskami vysokej kvality a špeciálnou zmesou aromaticky voľných rozpúšťadiel
Hustota (g/ml)	0.9
Teplota spracovania	> +10°C
Teplotná odolnosť	-40°C - +70°C
Trvanlivosť neporušeného produktu	18 mesiacov
Skladovacie podmienky	Skladujte na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C. Uchovávajte mimo priame slnečné svetlo.

BALENIE A FARBA

2 x plechovka 5L/box - 216 jednotky/paleta

Hnedo-béžová

12 x plechovka 750ML/box - 600 jednotky/paleta

Hnedo-béžová

NÁVOD NA POUŽITIE**príprava**

- Podklad musí byť pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty.
- V prípade potreby odmastite čistiacim prostriedkom Parasilico, MEK, alkoholom alebo etanolom.
- Používateľ by si mal sám skontrolovať vhodnosť výrobku pre svoju aplikáciu. V prípade potreby sa obráťte na náš technický servis.

Použit

- Pred použitím lepidlo dobre premiešajte (nechajte nádobu otvorenú až 45 minút).
- Potom povrchy rozotrite pomocou štetca alebo špachtle
- Lepidlo nechajte schnúť 15 až 30 minút (v závislosti od teploty a vlhkosti materiálu).
- Lepené prvky sa môžu spojiť, keď sa film lepidla už nelepí na prsty.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

- Potom by sa mali prvky po celej ploche pevne pritlačiť k sebe.
- Po stlačení sa lepenie nedá opraviť.

čistý

- Nehotový produkt je možné odstrániť acetonov.

ZABEZPEČENIE

Pre viac informácií pozrite bezpečnostný list na obale a bezpečnostný list pre ďalšie informácie.

POZOR

- Nevhodné na použitie na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Nevhodné pre polystyrén (XPS, EPS).
- Nie je vhodné na použitie na mäkkom PVC.

OPRÁVNENIA TECHNICKÉ OPRÁVNENIA A KVALITATÍVNE OZNAČENIA

- Francúzska emisná trieda VOC A+



Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."