

**VLASTNOSTI**

- Opravná a záverečná pasta
- Pripravený na použitie
- Žiadne tvorenie vrások alebo trhlín
- Premaľovateľné po niekoľkých minútach, ideálne po ± 2 hodinách
- Môže byť aplikované jedným pohybom
- Brúsiteľné
- Bez rozpúšťadiel a ftalátov
- Nezmrazovací
- Rýchloschnúci.
- Vhodné pre pórovité podklady (drevo ako MDF a OSB, kameň, betón, omietka, sadra, murivo...)

APLIKÁCIE

- Vyplnenie a vyrovnávanie trhlín, statických škvŕn, prasklín a skrutkových otvorov s maximálnou šírkou 50 mm a maximálnou hĺbkou 50 mm.
- Vhodné len pre vnútorné použitie.

ŠPECIFIKÁCIE

Charakter produktu	Akrylátová disperzia
Hustota (g/ml)	0.45
Konzistencia	pasta
Teplota spracovania	+5°C - +35°C
Teplotná odolnosť	-20°C - +80°C
Strata objemu (zrážanie): ISO 10563	Nič
Brúsiteľný po	24 h
Otvorený čas pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu	10 - 15 minút
Trvanlivosť neporušeného produktu	15 mesiacov
Skladovacie podmienky	Skladujte na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C. Uchovávajúte mimo priame slnečné svetlo.

BALENIE A FARBA**vedro 10l - 33 jednotky/paleta**

Biela

6 x vedro 1L/box - 384 jednotky/paleta

Biela

25 x kazeta 310ML/box - 1200 jednotky/paleta

Biela

vedro 5l - 60 jednotky/paleta

Biela

NÁVOD NA POUŽITIE**příprava**

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

- Podklad musí byť pevný, rovný, suchý, čistý, bez prachu a mastnoty.
- V prípade potreby odmastite čistiacim prostriedkom Parasilico, MEK, alkoholom alebo etanolom.
- Nádobu s produktom: Dôkladne premiešajte. Ak je príliš suché: pridajte jednu kávovú lyžičku vody na 250 ml produktu. Potom znova premiešajte, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.

Použiť

- Naneste produkt z tuby alebo fóliového balenia pomocou ručnej alebo pneumatickej tmelenej pištole.

Dokončiť

- Mokrou špachtľou.

čistý

- Na vytvrdzovanie je možné čistiť náradie, povrchy a nevytvrdené zvyšky vodou.

oprava

Na to je určený rovnaký materiál.

maľovať

- Vzhľadom na veľkú rozmanitosť dostupných typov farieb sa odporúča vopred otestovať kompatibilitu tmelu/lepidla a farby.
- Pre vonkajšie použitie je potrebné natierať aspoň dvakrát.

ZABEZPEČENIE

Pre viac informácií pozrite bezpečnostný list na obale a bezpečnostný list pre ďalšie informácie.

POZOR

- Nevhodné pre trvalé ponorenie
- Nevhodné na použitie na bitúmenových podkladoch.
- Nevhodné na použitie na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Nevhodné na použitie na plastových a kovových povrchoch.
- Nevhodné pre spoje v zasklení.
- Tmel tuhne odparovaním vody. Pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu sa odparovanie a teda aj tuhnutie spomaľuje.
- Nevhodné na vonkajšie použitie.
- Nevhodné na dilatačné škáry (roztažné škáry).
- Vyhnite sa akémukoľvek kontaktu s vodou (dažďom alebo inými formami) po dobu 2 hodín po nanosení hydroizolačného produktu, aby ste zabránili jeho vymývaniu.
- Nie je vhodné na použitie na skle.
- Nie je vhodné na vyplňovanie dier v dreve (nie je to tmel).

OPRÁVNENIA TECHNICKÉ OPRÁVNENIA A KVALITATÍVNE OZNAČENIA

- Francúzska emisná trieda VOC A+



Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."