

**VLASTNOSTI**

- Spárovací tmel
- Trvale elastický
- Oheňuvzdorný
- Vhodné pre suché a vlhké poveternostné podmienky
- Možnosť premaľovania väčšinou vodnými a rozpúšťadlovými farbami
- Dobrá chemická odolnosť voči vode, alifatickým rozpúšťadlám, olejom, tukom, zriedeným anorganickým kyselinám a zásadám.
- Dobrá chemická odolnosť

APLIKÁCIE

- Tesnenie spojovacích škvŕn v stavebníctve.
- Ideálny pre spoje, ktoré je potrebné natrieť, alebo tam, kde sa nedá použiť silikónový tmel.
- Vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie.

ŠPECIFIKÁCIE

Charakter produktu	MS polymer
Hustota (g/ml)	1.47
Počet komponentov	1
Teplota spracovania	+5°C - +40°C
Teplotná odolnosť	-40°C - +90°C
Systém vytvrdzovania	Sieťovanie vplyvom vlhkosti vzduchu
Rýchlosť vytvrdzovania pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti (mm, po 24 hodinách)	2.5 - 3
Vývoj pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu (min.)	90
Tvrdosť Shore A: ISO 868	26
Elastická obnoviteľnosť: ISO 7389	> 60%
Maximálne povolená deformácia: ISO 11600	20%
Modul pri 100% natiahnutí: ISO 37 (N/mm²)	0.7
Pevnosť v ťahu: ISO 37 (N/mm²)	1.5
% Pretiahnutie pri pretrhnutí: ISO 37	300
Trvanlivosť neporušeného produktu	12 mesiacov
Skladovacie podmienky	Skladujte na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C. Uchovávajte mimo priame slnečné svetlo.

BALENIE A FARBA

12 x klobása 600ML/box - 720 jednotky/paleta
RAL7004 Signálová sivá

NÁVOD NA POUŽITIE**příprava**

- Počas aplikácie a tuhnutia je dôležitá dobrá ventilácia.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

- Podklad musí byť pevný, dostatočne odolný a čistý, bez prachu a mastnoty.
- V prípade potreby odmastite čistiacim prostriedkom Parasilico, MEK, alkoholom alebo etanolom.
- Používateľ by si mal sám skontrolovať vhodnosť výrobku pre svoju aplikáciu. V prípade potreby sa obráťte na náš technický servis.
- Odstráňte stojatú vodu, vodný film alebo kvapky. Najlepšiu priľnavosť dosiahnete na suchom povrchu, podklad však nemusí byť úplne suchý.

Primer

- Pre silne absorbujúce povrchy odporúčame použitie Hybridného & PU základného náteru (priehľadný alebo čierny, doba schnutia cca 15 minút).

Použiť

- Naneste produkt z tuby alebo fóliového balenia pomocou ručnej alebo pneumatickej tmelenej pištole.
- Rozmer a tvar škáry sú veľmi dôležité. Vyhňte sa tenkým škáram.
- Nezaťažujte škáru tepelne, mechanicky ani chemicky pred úplným ukončením vytvrdzovania.

Rozmery kĺbov

- Vhodná šírka spáry: od 5 mm do 50 mm, Spáry s šírkou do 10 mm: hĺbka spáry musí byť rovná šírke spáry
- Spáry širšie ako 10 mm: $\text{hĺbka spáry} = (\text{šírka spáry} / 3) + 6 \text{ mm}$
- Potrebná šírka dilatačného spáru závisí od teplotného priebehu, vlastností materiálu a rozmerov stavebných prvkov.

Dokončiť

- Vyhľadanie pre tvorbu vrstvy pomocou vyhladzovacieho prostriedku Perfect Joint Tooling Agent a/alebo s vyhladzovacím nástrojom Perfect Joint Tool.

čistý

- Lepidlo, ktoré vytečie po okrajoch, je možné odstrániť pomocou špachtle. Nevytvrdnuté zvyšky lepidla sa dajú odstrániť pomocou Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner alebo čistiacich utierok
- Po vytvrdnutí produkt odstráňte čo najviac mechanicky.

maľovať

- Vzhľadom na veľkú rozmanitosť dostupných typov farieb sa odporúča vopred otestovať kompatibilitu tmelu/lepidla a farby.
- Alkydové farby potrebujú dlhší čas na schnutie.
- Po vyčistení acetónom je možné škáry lakovať kedykoľvek.

Požiarna odolnosť

- Pre zaistenie požiarnej odolnosti produktu je nutné dodržiavať správne rozmery škár.
- Trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-2 až EI 120. Vždy sa riadte podmienkami uvedenými v správe o klasifikácii požiarnej odolnosti (k dispozícii na vyžiadanie).
- Požiarna odolnosť testovaná v lineárnych spojoch podľa európskej normy EN 1366-4.
- Trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-2, kde je možné aplikovať Parabond FR z jednej alebo z oboch strán steny/podlahy.
- Požiarna odolnosť až do 120 minút (EI 120) pre lineárne škáry v stenách a až do 180 minút (EI 180) pre lineárne škáry v podlahách.
- Vždy si preštudujte podmienky uvedené v klasifikačnej správe požiarnej odolnosti (dostupná na požiadanie).

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

ZABEZPEČENIE

Pre viac informácií pozrite bezpečnostný list na obale a bezpečnostný list pre ďalšie informácie.

POZOR

- Nevhodné pre trvalé ponorenie
- Nevhodné na použitie na bitúmenových podkladoch.
- Nevhodné na použitie na PE, PP, PA, PTFE (Teflon).
- Nevhodné na použitie na polyakrylát a polykarbonát.
- Nevhodné na použitie na prírodný kameň (môže spôsobiť škvrny).
- Farby môžu mierne zožltnúť pri úplnej absencii UV žiarenia alebo pri kontakte s dymom alebo čistiacimi prostriedkami.
- Nevhodné na sanitárne účely (nie je proti plesniam).
- Nevhodné pre spoje v zasklení.
- Neodolný voči koncentrovaným kyselinám a chlórovaným vodíkom.
- Nevhodné na použitie na medené krycie pásy.

OPRÁVNENIA TECHNICKÉ OPRÁVNENIA A KVALITATÍVNE OZNAČENIA

- V súlade s CE EN 15651-1: F EXT-INT 20 LM
- GEV Emicode EC1plus štítok: Veľmi nízke emisie VOC
- Francúzska emisná trieda VOC A+
- Požiarna odolnosť: klasifikačné správy FIRES podľa EN 13501-2: 2023



Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."