TECHNICKÝ LIST

PARACOL PU D4 LIQUID

VLASTNOSTI

- Jednosložkové lepidlo
- Vysoká vodoodolnosť.
- Spĺňa požiadavky na kvalitu D4 normy DIN/EN 204-D4.
- S plniacimi vlastnosťami.
- Tvrdne reakciou s vlhkosťou v substráte.
- Počas vytvrdzovania sa uvoľňuje plyn, ktorý spôsobuje mierne penenie, potlačené tlakom. Lepiaca škára sa vyplní a voda nemôže preniknúť cez špáry. Lepiaca škára: <1 mm.
- Spoj lepidla: lepidlo neobsahuje abrazívne plnivá, takže pílenie a hobľovanie nie sú náchylnejšie na opotrebenie.

APLIKÁCIE

- Lepenie okenných rámov, vchodových dverí...
- Všetky lepené spoje, ktoré vyžadujú vysokú vodoodolnosť.
- Lepenie tropického dreva, sendvičových panelov, polyuretánových panelov, preglejky atď.

ŠPECIFIKÁCIE	
Charakter produktu	Polyuretánový prepolymer na báze 4,4'-difenylmetándiizokyanátu (MDI)
Hustota (g/ml)	1.15
Smerná pevnosť (N/mm²)	12 (po 1 týždni na buk)
Teplota spracovania	> +10°C
Teplotná odolnosť	-30°C - +100°C
Otvorený čas pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu	90 minút
Obsah sušiny	±92%
Odolnosť voči vlhkosti	D4 (DIN 68602)
Trvanlivosť neporušeného produktu	12 mesiacov
Skladovacie podmienky	Skladujte na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C. Uchovávajte mimo priame slnečné svetlo.

BALENIE A FARBA
plechovka 5kg - 108 jednotky/paleta Hnedá
12 x stláčacia fľaša 750GR/box - 480 jednotky/paleta Hnedá

NÁVOD NA POUŽITIE

príprava

- Používajte rukavice a ochranné okuliare.
- Podklad musí byť pevný, dostatočne odolný a čistý, bez prachu a mastnoty.
- V prípade potreby odmastite čistiacim prostriedkom Parasilico, MEK, alkoholom alebo etanolom.

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôsobiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Posledná aktualizácia: 04-04-2026

- Používateľ by si mal sám skontrolovať vhodnosť výrobku pre svoju aplikáciu. V prípade potreby sa obráťte na náš technický servis.
- Odstráňte stojatú vodu, vodný film alebo kvapky. Najlepšiu priľnavosť dosiahnete na suchom povrchu, podklad však nemusí byť úplne suchý.

Použiť

- Nanášajte štetcom alebo zubovou stierkou.
- V závislosti od toho, či sú lepené povrchy silne alebo málo savé, naneste lepidlo na 1 alebo obe strany. Okamžite spojte lepené materiály.
- Nepoužívajte lepidlo príliš hojnosť (pod tlakom alebo tlakom môže lepidlo vystupovať zo škár).
- Stlačte diely dohromady, maximálne pol hodinu po zlepení. Doba lisovania závisí od teploty a vlhkosti: približne 12 hodín pri 18 °C.

Spotreba

100 až 200 g/m² v závislosti od pórovitosti materiálov.

čistý

- Nehotový produkt je možné odstrániť acetonov.

ZABEZPEČENIE

Pre viac informácií pozrite bezpečnostný list na obale a bezpečnostný list pre ďalšie informácie. Na profesionálne použitie je od 24.08.2023 povinné školenie PU. Viac info: www.dl-chem.com/pu_training

OPRÁVNENIA TECHNICKÉ OPRÁVNENIA A KVALITATÍVNE OZNAČENIA

- Francúzska emisná trieda VOC A+

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôsobiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Posledná aktualizácia: 04-04-2026